

# per incollaggi strutturali

Per tutti gli usi:

## INTERNI



cianfrinatura serramenti in alluminio



base parete in cartongesso



posa di pedata in legno su base muratura



posa di pannelli di isolamento e di rivestimento



incollaggio scatola elettrica



incollaggio mobili in legno

## ESTERNI



posa di davanzalini in pietra



incollaggio dissuasori per volatili



incollaggio blocchi di Gasbeton o calcestruzzo



posa di pavimento in pietra e dettagli bordo-piscina



costruzione di sauna



incollaggio strutturale di legno e muratura anche in esterni



incollaggi in nautica di parti non soggette a immersione

## ALTE TEMPERATURE



Disponibile in cartuccia 310 ml e tubetto 90 ml

### Caratteristiche tecniche

Colore	Beige
Tempo aperto	6 minuti*
Lavorabilità	dopo 30 minuti*
Indurimento completo	10 ore*
Temperatura di applicazione	da +5 a +35°C
Resistenza alla temperatura	da -30 a +100°C
Resistenza al taglio (EN 204-D1)	11 N/mq
Resistenza al taglio (EN 204-D4)	>4 N/mq
Resa	200-300 g/mq

\* a 23°C e 50% Umidità Relativa su supporti porosi

# Saratoga®

VIA EDISON 76 - 20090 TREZZANO S/N. (MILANO)  
TEL. 02.445731 - WWW.SARATOQA.IT

99.001.163 Rev.00\_07/2011

# Saratoga®

# CONSTREDIL

## Adesivo Strutturale FORTE

per tutti i professionisti Edili



**SENZA SOLVENTI**

# CONSTREDIL adesivo forte per incollaggi strutturali in campo edile

per i seguenti materiali:

caratteristiche:

indicato per:



Saratoga Constredil è un adesivo poliuretano monocomponente forte, utilizzabile sia in interni che in esterni; indurisce con l'umidità presente nell'aria o nell'umido residuo nei materiali (igroindurente).

- ✓ tenacissimo
- ✓ indurisce rapidamente
- ✓ resiste all'umidità 
- ✓ resiste al calore (sino a 100°C) e agli agenti atmosferici
- ✓ resiste a microorganismi e solventi
- ✓ senza solventi e inodore
- ✓ si applica anche in verticale, non cola
- ✓ verniciabile e levigabile
- ✓ effetto riempitivo
- ✓ alta durata nel tempo

- ✓ **MURATORI**
- ✓ **FALEGNAMI**
- ✓ **CARTONGESSISTI**
- ✓ **CARPENTIERI METALLICI**
- ✓ **ELETRICISTI**
- ✓ **TERMIDRAULICI**
- ✓ **IMBIANCHINI**

## APPLICAZIONE

Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate e compatte. Usare i guanti allegati alla cartuccia per evitare il contatto con la pelle. Applicare CONSTREDIL in cordoli, a piccoli punti, oppure con spatola dentata.

Durante l'indurimento rigonfia leggermente, per cui si consiglia di morsettare/pressare. Le superfici dei materiali non porosi devono essere irruvidite, carteggiate. Se entrambe le superfici non fossero porose, si consiglia di applicare CONSTREDIL a cordoli o a piccoli punti: per aumentarne la velocità di indurimento, assemblare, staccare le parti incollate, nebulizzare leggermente acqua (50 gr/mq), riassemblare e morsettare/pressare.